



## OPRAVNÁ SADA – REPAIR SET

### POSTUP OPRAVY:

#### 1. Příprava, čištění

Poškozené místo je třeba důkladně očistit!

Brusným papírem č.400 poškozenou oblast vybrousíme. V případě, že k poškození došlo těžkým předmětem a došlo tak ke zvýšenému okraji poškozeného místa, je třeba toto zvýšení odstranit například vysouvacím nožikem. Poté brusným papírem vyhladíme celou jamku a cca 3mm kolem ní. Když dosáhneme hladkého povrchu důkladně místo očistíme, odmastíme štětcem a přiloženým hadříkem. Očištěné místo vysušíme a nahřejeme například fénem ze vzdálenosti 5cm, tak abychom dosáhli teploty cca 50st. (doba nahřívání cca 3-5min.).

#### 2. Oprava

Třepáním (vložená kulka) velmi důkladně promícháme celý obsah glazury s celým obsahem tužidla. Promíchanou směsí zaplníme místo poškození, tak aby zůstala nad povrchem milimetrová vrstva. Směs necháme zatuhnout (doba tuhnutí závisí od teploty – 6 hodin a více)!

#### 3. Závěr, broušení a leštění

Následně okolo opravovaného místa nalepíme krepovou pásku, tak abychom při broušení nepoškodili okolí. Zatuhlou hmotu opatrně brousíme, pod čistou mýdlovou vodou, brusným papírem který jsme si omotali na přiložený hranol.

Po srovnání povrchu dobrousíme brusným papírem č.1000 a na závěr č. 2000.

Po vybroušení opravené místo vyleštíme leštěnkou MEDIUM a následně leštěnkou FINE (příp. autoleštěnkou).

#### 4. Užívání

Výrobek je možné používat hodinu po opravě opravnou sadou – repair set.

#### Upozornění!!!

Se směsí zacházejte velmi opatrně, jelikož je velmi agresivní!

Uchovávejte mimo dosahu dětí!

V případě zasažení oka nutno okamžitě vypláchnout proudem vody a vyhledat pomoc lékaře!